

## **Montageanleitung für selbstklebende Griffe und Griffringe**

Die selbstklebenden Aweso Griffe und Griffringe sind vom Tag der Lieferung an 6 Monate lagerbeständig, wenn sie kühl, trocken und sonnengeschützt bei ca. + 22 °C und einer relativen Luftfeuchte von 50 % gelagert werden.

Um einen guten Verklebeverbund zu erreichen, müssen die zu verklebenden Materialoberflächen absolut trocken und sauber sein. Für die Reinigung werden fettfreie Lösungsmittel wie z.B. Heptan, Isopropyl-Alkohol oder Spiritus empfohlen.

Bei der Verklebung sollte ein möglichst hoher Druck ausgeübt werden und eine Temperatur von mindestens 15° Celsius herrschen. Je höher der Druck und die Temperatur, umso besser dringt der Klebstoff in die Poren des Untergrundes und umso höhere Klebewerte können erwartet werden.

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung, einschließlich der Gewährleistungsfrist für dieses Produkt, regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Keine Gewährleistung und Haftung übernimmt die Aweso AG für die Verarbeitung der Griffe und Griffringe.

### ***Instructions de montage pour tirettes autocollantes***

*Dès la date de livraison, les tirettes autocollantes Aweso peuvent être stockées pendant 6 mois si elles sont conservées au frais, au sec et protégées du soleil à environ 22°C et sous une humidité relative de l'air d'environ 50 %.*

*Afin d'obtenir un collage optimal, les surfaces à coller doivent être sèches et propres. Pour le nettoyage sont recommandés des solvants exempts de graisse comme par exemple heptane ou alcool isopropylique.*

*Lors du collage il faut exercer autant de force que possible et la température ambiante devrait être de 15°C au minimum. Plus la pression est forte et plus la température est élevée, meilleur est la pénétration dans les aspérités de la surface et donc un meilleur pouvoir adhésif.*

*Les données qui précèdent résultent de recherches approfondies; elles correspondent à l'état actuel de nos expériences. Un test effectué par vous-même pourra vous persuader de l'excellente qualité de nos produits et vous permettra de déterminer si le produit convient à votre usage. Toutes les questions de garantie et responsabilité, y compris la période de garantie pour ce produit sont réglées par nos conditions de vente, de livraison et de paiement, à moins que la réglementation légale y prévoie le contraire. Aweso AG ne prend aucune responsabilité et garantie concernant le traitement des tirettes.*

07/17